

# Kenmerkenblad

## COLLIX MULTITEX MAT

Matte dispersiemuurverf op basis van oplosmiddelvrije kunstharsdispersie voor binnen en beschut buitenwerk.

| Algemeen                |   |
|-------------------------|---|
| Kenmerken               | <p>Zeer goede dekking.<br/>Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 1.<br/>Sneldrogend.<br/>Vrij van hinderlijke geur.<br/>Waterdampdoorlatend.<br/>Uitstekende hechting op geschikte ondergronden.<br/>Goede elasticiteit.<br/>Heeft op beton geen carbonatieremmende werking.<br/>Certificaten: BREEAM en Indoor Air Comfort Gold.</p>   |
| Toepassing / Ondergrond | <p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en cementgebonden gevelbeplating.<br/>Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn.<br/>Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%.<br/>Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p> |
| Verwerking              |   |
| Rendement               | 7-10 m <sup>2</sup> /liter afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.  |
| Verwerkingsgegevens     | <p>Verfroller / kwast<br/>Verdunning 0-5% leidingwater</p> <p>Airless spuit<br/>Verdunning 0-10% leidingwater<br/>Spuitopening 0,46-0,53 mm (0,018-0,021 inch)<br/>Spuitdruk 16,5 MPa (= ca. 165 bar)</p> <p>Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:<br/>Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C.<br/>Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.</p>  |
| Reiniging gereedschap   | Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.  |

# Kenmerkenblad

## COLLIX MULTITEX MAT

| Technische gegevens      |   |
|--------------------------|---|
| Dichtheid                | Ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup> .  |
| Vastestofgehalte         | Ca. 40 vol.%.   |
| Glans                    | Mat.  |
| Droogtijden              | Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%:<br>Droog na ca. 2 uur,<br>Overschilderbaar na ca. 4 uur.                                    |
| Vlampunt                 | N.v.t.  |
| Opslag en houdbaarheid   | In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 2 jaar.      |
| Veiligheidsvoorschriften | Zie productveiligheidsblad.   |
| Kleur / verpakking       | Wit en kleuren vanuit wit<br>Wit en nagenoeg alle kleuren<br>plastic emmer van 10 liter<br>plastic pot van 1 liter<br>plastic emmer van 5 liter |