

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY HOOGGLANS

Watergedragen, hoogglanzende spuitaflak voor binnen op basis van een alkydemulsie

Algemeen	
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Mooie vloeiing. Uitstekende dekking. Kras- en stootvast. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Bestand tegen huidvetten.
Toepassing / Ondergrond	Nieuwbouw: afwerking van gegrond houtwerk. In de meeste gevallen is één laag voldoende. Onderhoud: over bestaande alkyd en acrylaat verflagen.

Verwerking																			
Verwerkingsmethode	Door middel van airmix of airless-spuit.																		
Geadviseerde laagdikte	Per laag 50 micrometer droge laagdikte (= ca. 120 micrometer natte laagdikte).																		
Rendement	8 m <sup>2</sup> /liter (bij 50 micrometer droge laagdikte).																		
Verwerkingsgegevens	<p>Airmix</p> <table><tr><td>Verdunning</td><td>geen, het product is gebruiksklaar.</td></tr><tr><td>Spuitopening</td><td>0,009-0,013 inch</td></tr><tr><td>Spuitdruk</td><td>60-80 bar</td></tr><tr><td>Luchtdruk</td><td>1-2 bar</td></tr><tr><td>Spuihoek</td><td>20° of 40°</td></tr></table> <p>Airless-spuit</p> <table><tr><td>Verdunning</td><td>geen, het product is gebruiksklaar.</td></tr><tr><td>Spuitopening</td><td>0,010-0,012 inch</td></tr><tr><td>Spuitdruk</td><td>70-120 bar</td></tr><tr><td>Spuihoek</td><td>20° of 40°</td></tr></table> <p>Opmerking: Bovenstaande geeft een indicatie van de spuitinstelling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de leverancier van de betreffende spuitapparatuur.</p>	Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.	Spuitopening	0,009-0,013 inch	Spuitdruk	60-80 bar	Luchtdruk	1-2 bar	Spuihoek	20° of 40°	Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.	Spuitopening	0,010-0,012 inch	Spuitdruk	70-120 bar	Spuihoek	20° of 40°
Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.																		
Spuitopening	0,009-0,013 inch																		
Spuitdruk	60-80 bar																		
Luchtdruk	1-2 bar																		
Spuihoek	20° of 40°																		
Verdunning	geen, het product is gebruiksklaar.																		
Spuitopening	0,010-0,012 inch																		
Spuitdruk	70-120 bar																		
Spuihoek	20° of 40°																		

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY HOOGGLANS

### Verwerking

Verwerkingsgegevens	Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Bijwerken	Bijwerken is mogelijk met kwast of rolborstel.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater.

### Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup> .
Vastestofgehalte	Ca. 40,6 vol.%.
Glans	Hoogglans.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 2 uur, Kleefvrij na ca. 4 uur, Overschilderbaar na ca. 16 uur.
Vlampunt	n.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren      Blik van 2,5 liter

### Keurmerken

	<a href="#">klik hier voor certificaat</a>
---	--