

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY MAT

Watergedragen, matte spuitaflak voor binnen op basis van acrylaat.

Algemeen	
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Mooie vloeiing. Uitstekende dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Kras- en stootvast. Kleurecht. Niet vergelend. Bestand tegen huidvetten.
Toepassing / Ondergrond	Voor het op de bouwplaats afwerken van nieuwe gegronde houten bouwdelen door middel van spuiten. In het onderhoud toe te passen voor het overspuiten van bestaande, intacte, goed schoongemaakte en geschuurde verflagen.

Verwerking	
Geadviseerde laagdikte	Per laag 70 micrometer droge laagdikte (= ca. 185 micrometer natte laagdikte).
Rendement	5,5 m ² /liter (bij 70 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	<p>Airmix</p> <p>Verdunning geen, het product is gebruiksklaar.</p> <p>Spuitopening 0,009-0,013 inch</p> <p>Spuitdruk 60-80 bar</p> <p>Luchtdruk 1-2 bar</p> <p>Spuihoek 20° of 40°</p> <p>Airless-spuit</p> <p>Verdunning geen, het product is gebruiksklaar.</p> <p>Spuitopening 0,010-0,012 inch</p> <p>Spuitdruk 70-120 bar</p> <p>Spuihoek 20° of 40°</p> <p>Opmerking: Bovenstaande geeft een indicatie van de spuitinstelling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de leverancier van de betreffende spuitapparatuur.</p>

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY MAT


Verwerking

Verwerkingsgegevens	Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,27 kg/dm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 38 vol.%.
Glans	Mat.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na: ca. 1 uur, Kleefvrij na: ca. 1,5 uur, Overschilderbaar na: ca. 8 uur.
Vlampunt	n.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Lichte en donkere kleuren Blik van 2,5 liter

Keurmerken

	klik hier voor certificaat
---	--