

Kenmerkenblad

CELSOR URETHANCOAT 4S HOOGGLANS

4 seizoenen hoogglanslak voor buiten op basis van urethan gemodificeerde alkydhars

Algemeen	
Kenmerken	Goede verwerkingseigenschappen. Uitstekende vloeijing. Snelle droging, ook in de winter. Zeer goede dekking. Uitstekende hechting. Uitstekende slag- en stootvastheid. Uitstekende weervastheid. Zeer goede elasticiteit.
Toepassing / Ondergrond	Als afwerking van gegrond hout. Afwerking van metalen en kunststoffen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen. Op bestaande goed schoongemaakte, ontvette en geschuurde verflagen.
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of lakroller.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 40 micrometer droge laagdikte (= ca. 65 micrometer natte laagdikte).
Rendement	16 m ² /liter (bij 40 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	Strijken / rollen Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar. Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 0°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Met aromaatvrije terpentijn of wasbenzine.
Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,17 g/cm ³
Vastestofgehalte	Ca. 64,7 vol.%
Glans	Hoogglans.

Kenmerkenblad

CELSOR URETHANCOAT 4S HOOGGLANS

Technische gegevens	
Droogtijden	<p>Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na 1½ uur, Kleefvrij na 3½ uur, Overschilderbaar na ca. 16 uur.</p> <p>Bij 5°C en een relatieve luchtvochtigheid van 85%: Stofdroog na 4 uur, Kleefvrij na 5 uur, Overschilderbaar na ca. 24 uur.</p>
Vlampunt	43°C (DIN 53213).
Opslag en houdbaarheid	In goed gesloten verpakking in een koele en goed geventileerde ruimte tenminste 24 maanden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren Blikken van 1 en 2,5 liter.