

# Kenmerkenblad

## COLLIX AC PLUS SATIN

Oplosmiddelvrije kunstharsdispersiemuurverf voor binnen

Algemeen	
Kenmerken	<p>Emissievrij. Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 1. Vergeelt niet. Zeer goede dekking. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Bijzonder geschikt als afwerking van glasweefsel.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en cementgebonden plaatmaterialen. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfrol of airless-spuit.
Rendement	7-9 m <sup>2</sup> /liter, afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verwerkingsgegevens	<p>Verfroller / kwast</p> <p>Verdunning 0-5% leidingwater</p> <p>Airless spuit</p> <p>Verdunning 0-10% leidingwater</p> <p>Spuitopening 0,46-0,53 mm (0,018-0,021 inch)</p> <p>Spuitdruk 16,5 MPa (= ca. 165 bar)</p> <p>Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

# Kenmerkenblad

## COLLIX AC PLUS SATIN

Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> .
Vastestofgehalte	Ca. 43,5 vol.%.
Glans	Zijdeglans.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 3 uur, Overschilderbaar na ca. 4 uur.
Vlampunt	N.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht tenminste, 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren                      plastic emmer van 10 liter