

Kenmerkenblad

COLLIX AC TOP CLEAN MAT

Matte, zeer goed reinigbare kunstharstdispersiemuurverf voor binnen

Algemeen	
Kenmerken	<p>Zeer goed reinigbaar (na een maand). Glanst niet op. Goede dekking. Uitstekende schrobvastheid. Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1. Oplosmiddel- en emissievrij. Goede elasticiteit. De meest voorkomende vlekken zijn te verwijderen met behulp van een doek of spons met water en zeep. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Toepasbaar in omgevingen waar conform HACCP wordt gewerkt, zoals in ruimten waar levensmiddelen worden geproduceerd en/of bewerkt. DUBOkeur gecertificeerd.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en gipskartonplaten.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfrol, airless gevoede spuitroller en airless spuit.
Rendement	7-8 m ² /liter, afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Verfroller / kwast</p> <p>Verdunning 0-5% leidingwater</p> <p>Airless gevoede spuitroller</p> <p>Spuitopening 0,016 - 0,018 inch (tip 16 tot en met 18)</p> <p>Spuihoek 40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)</p> <p>Druk circa 100 Bar</p> <p>Opmerking Met deze applicatiemethode wordt een zeer goed resultaat verkregen.</p>



Veveo. Eenvoudig beter.




februari 2024 ■ 1/2

Kenmerkenblad

COLLIX AC TOP CLEAN MAT

Verwerking	
Verwerkingsgegevens	Airless spuit
	Spuitopening 0,015 - 0,019 inch (tip 15 tot en met 19)
	Spuihoek 40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)
	Druk 140 tot 220 Bar
	Opmerking Zet eerst een proefvlak op en laat dit beoordelen door de opdrachtgever
	Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,31 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 39,9 vol.%.
Glans	Mat.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 1 uur, Overschilderbaar na ca. 6 uur.
Vlampunt	N.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en lichte kleuren plastic emmer van 10 liter Wit en nagenoeg alle kleuren plastic emmer van 5 liter

Keurmerken	
	klik hier voor certificaat