

Kenmerkenblad

COLLIX FUNGI RESISTANT MAT

Emissievrije, schimmelbestendige muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie

| Algemeen | |
|-------------------------|---|
| Kenmerken | Schimmelbestendig. Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 2. Goede dekking. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Waterdampdoorlatend. Goede elasticiteit. |
| Toepassing / Ondergrond | Het schilderen van wanden en plafonds waar de kans op schimmelvorming groot is. Voor het verkrijgen van een optimale schimmelbestendigheid, moeten twee lagen aangebracht worden. De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product. |

| Verwerking | |
|-----------------------|--|
| Verwerkingsmethode | Door middel van kwast, verfrol of airless-spuit. |
| Rendement | 7-8 m ² /liter, afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond. |
| Verwerkingsgegevens | Strijken / rollen Verdunning: geen, product is gebruiksklaar. Airless-spuit Verdunning: geen, product is gebruiksklaar. Spuishopening: 0,46-0,53 mm (= 0,018-0,021 inch). Spuisdruk: 16,5 MPa (= ca. 165 bar). Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%. |
| Reiniging gereedschap | Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel. |

Kenmerkenblad

COLLIX FUNGI RESISTANT MAT

| Technische gegevens | |
|--------------------------|--|
| Dichtheid | Ca. 1,42 g/cm ³ . |
| Vastestofgehalte | Ca. 34 vol.%. |
| Glans | Mat. |
| Droogtijden | Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 2 uur, Overschilderbaar na ca. 6 uur. |
| Vlampunt | N.v.t. |
| Opslag en houdbaarheid | In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 12 maanden. |
| Veiligheidsvoorschriften | Zie productveiligheidsblad. |
| Kleur / verpakking | Wit en kleuren vanuit wit plastic emmer van 2,5 liter |